



KEIM LIGNOSIL®-INCO - ZUR INNENRAUMGESTALTUNG VON HOLZ-OBERFLÄCHEN

Töndetails

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Farbtonnr. /Farbname: | Marill 40 | Tönbasis: | |
| Farbkarte/Kollektion: | Caparol A1 | Preisgruppe: | Farbtöne |
| Hellbezugswert: | 23 | Rezepturqualität: | PQc |
| RGB-Wert: | R: 154 G: 131 B: 99 | Verfügbarkeit: | Werkstönung |
| Erhältliche Gebindegrößen: | 20 l, 5 l, 2,5 l, 1 l | | |

Produkteigenschaften

- Von deckend bis lasierend
- Diffusionsoffen & nicht filmbildend
- Ökologisch: lösemittel- und weichmacherfrei
- Keine gesundheitsschädlichen Emissionen (TÜV-geprüft)
- Absolut lichtecht und UV-beständig
- Ausgezeichnete Haftung
- Besonders wirtschaftlich zu überarbeiten
- Unerreicht farbtönstabil

Ihr gewählter Farbton

Caparol A1

Marill 40

HBW 23 | Lignosil-Inco | Farbtöne |

Dazu passend

StoColor System

35400

HBW 16 | Lignosil-Inco | Farbtöne

NCS

S 2065-R90B

HBW 18 | Lignosil-Inco | Farbtöne

NCS

S 4040-B90G

HBW 17 | Lignosil-Inco | Farbtöne

Brillux Scala

57.18.24

HBW 14 | Lignosil-Inco | Farbtöne

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbtönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.